



---

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produktbezeichnung: RAW Bitumen-Isolieranstrich

Artikelnummer: 1040928

#### Art des Produktes

Lösemittelhaltiger, kalt verarbeitbarer, schwarzer Deckaufstrich auf Bitumenbasis.

#### Anwendungsgebiet

Schutzanstrich für Betonflächen, voll verputztes Mauerwerk im erdberührten Bereich, für Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18 195, Teil 4, Ausgabe 1983, sowie Eisen und Metall.

#### Eigenschaften

Das Produkt entspricht in seiner Beschaffenheit der AIB DS 835, Anhang II, Spalte 4. Der durchgetrocknete Schutzfilm ist wasserabweisend, versprödet nicht und ist beständig gegen aggressive Einwirkung durch wässrige Lösungen von Laugen, Mineralsäuren, Salzen und Rauchgasen.

#### Verarbeitung

Die zu behandelnde Fläche muss trocken und sauber sein. Reste von Öl und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen auszubessern. Zur Verbesserung der Haftung Untergrund mit 0,25 bis 0,35 l/m<sup>2</sup> RAW Voranstrich vorstreichen. Anschließend durch Streichen, Rollen oder mit geeignetem Spritzgerät auftragen. Zementmörtel abreiben, nicht glätten (griffigen Untergrund herstellen).

Beim Anfüllen mit bindigem Boden ist vor der Abdichtung eine Schutzschicht vorzusehen. Geröll und Bauschutt sind zum Anfüllen ungeeignet.

HINWEIS: Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden. **NUR IM AUSSENBEREICH VERWENDEN.**

#### Materialverbrauch

Pro Arbeitsgang sind ca. 0,3 bis 0,5 l/m<sup>2</sup> aufzubringen.

Die erforderliche Festkörpermenge nach DIN 18 195, Ausgabe 1983, Teil 4, Abschnitt 7, Tabelle Zeile 3 (=mittlere Schichtdicke 1 mm) ist in mindestens 3 Arbeitsgängen aufzubringen. Je nach Untergrundbeschaffenheit, Verarbeitungstemperatur und Auftragsverfahren sind im Allgemeinen mehr als 3 Arbeitsgänge zum Erreichen der vorgeschriebenen Mindestmenge erforderlich. Jeder Anstrich muss durchgetrocknet sein, bevor der nächste Arbeitsgang erfolgt.

#### Lieferform

Eimer 10 l



---

### **Lagerbedingungen**

Lagerfähigkeit: im original verschlossenen Gebinden 12 Monate

Lagertemperatur: Material ist nicht frostempfindlich

### **Sicherheitshinweise**

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

### **Entsorgung**

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei

(bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.